

دانش آزمایشگاهی ایران


سال نهم ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۴۰۰ ■ شماره پیاپی ۳۵

ISSN 2538-3450



انواع مواد فعال در سطح (تانسیواکتیو): سورفکتانت ویژگی‌ها و شناسایی


آزمایشگاه‌ها از چگونگی رشد شاخص‌ها می‌گویند




کاربرد دستگاه ردیاب چشمی در علوم شناختی



معرفی سیستم‌های اندازه‌گیری رئومتر




روش‌ها، عوامل و کاربردهای تعیین اندازه ذرات

مدیر کیفیت و نقش آن در آزمایشگاه انجام
آزمون با توجه به استاندارد ISO/IEC 17025انجام آزمون ترکینگ با سه روش متفاوت روی
عایق‌های الکتریکی پلیمری

نویسندگان

راضیه نمکی^{*۱}
نازنین ملکمی^۲، مینا توانگر^۲

*r_namaki86@yahoo.com



انجام آزمون ترکینگ با سه روش متفاوت روی عایق‌های الکتریکی پلیمری

چکیده

امروزه مواد عایق پلیمری در ساخت محصولاتمانند مقره‌ها، فیوز کاتوت، اسپیسر و کف‌پوش‌های صنعتی، بدلیل فرایندپذیری آسان و خواص بی‌نظیر الکتریکی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما عوامل محیطی مانند دما و گرد و خاک در شرایط کویبری، رطوبت در نواحی شرژی، آلودگی در محیط‌های صنعتی و مواردی از این قبیل می‌توانند منجر به شکست و آتش‌سوزی شده و متحمل خسارات سنگین شود. لذا شبیه‌سازی این نوع شرایط در آزمایشگاه، دارای اهمیت ویژه‌ای است. از جمله آزمون‌های بررسی مقاومت مواد عایق در برابر آتش‌سوزی و شکست الکتریکی، آزمون مقاومت به ترکینگ و سایش است. ترکینگ و سایش می‌تواند در حضور عوامل آلوده‌کننده و ترک‌کننده و یا حتی در عدم حضور این موارد، با ایجاد شدن تخلیه قوسی و جزئی الکتریکی روی سطح عایق انجام شود. بنابراین، آشنایی با آزمون‌هایی که در این دسته جای می‌گیرند، می‌تواند به کاربر در انتخاب نوع آزمون و شرایط متناسب با کاربرد محصول در زمان بهره‌برداری کمک شایانی نماید.

واژه‌های کلیدی

عایق الکتریکی، ترکینگ، اندیس ترکینگ، مقاومت قوسی، ترکینگ سطح شبیدار.

مواد پلیمری به دلیل فرآیندپذیری آسان، وزن کم و خواص بی نظیر الکتریکی کاربرد گسترده‌ای در ساخت تجهیزات عایق الکتریکی برای مصارف بیرونی و داخلی دارد. با توجه به اینکه وجود رطوبت و عوامل آلوده کننده در زمان بهره‌برداری، امکان وقوع ترکیب و سایش سطح را بالا برده و سبب کاهش اطمینان‌پذیری طولانی مدت به تجهیزات و خواص عایقی آنها شده و حتی گاهی منجر به آتش‌سوزی می‌شود، بنابراین شبیه‌سازی عوامل محیطی و شرایط آب و هوایی در آزمایشگاه و بررسی رفتار تجهیز در شرایط سخت، لازم و ضروری است. بدین دلیل مقاومت به ترکیب و سایش در مواد عایق پلیمری یک خاصیت بسیار مهم است که توجه بسیاری را در سال‌های اخیر جلب کرده است. بررسی این ویژگی عایق‌های پلیمری براساس استانداردهای مختلفی نظیر استاندارد IEC 60112 با عنوان بررسی اندیس ترکیب نسبی^۴ و اندیس ترکیب شاهد^۵ و استاندارد IEC 61621 با عنوان مقاومت در برابر تخلیه‌های قوسی در ولتاژ بالا و جریان پایین در حالت خشک و IEC 60587 با عنوان ترکیب و سایش صفحه شیب‌دار، انجام می‌شود. دو استاندارد IEC 60587 و IEC 60112 مقاومت به ترکیب و سایش نمونه را در کنار عامل آلوده کننده سطح بررسی می‌کند. هدف از این مقاله، بررسی کاربرد و ویژگی‌های این سه آزمون است.

◆ اندیس ترکیب

آزمون بررسی اندیس ترکیب نسبی و شاهد در مواد عایق جامد مطابق با استاندارد IEC 60112 انجام می‌شود. مقاومت به ترکیب، به صورت مقاومت یک عایق در جلوگیری از ایجاد جریان تعریف می‌شود. نتیجه این آزمون، مواد با مقاومت پایین به ترکیب را از مواد با مقاومت خوب یا میانه متمایز می‌کند. البته به منظور بررسی عملکرد مواد برای استفاده در محیط‌های بیرونی، آزمون‌های سختگیرانه‌تری مورد نیاز است که مطابق با استاندارد IEC 60587 با مدت زمان طولانی‌تر و ولتاژ بالاتر روی نمونه‌های بزرگتری انجام می‌شود. این استاندارد بین‌المللی روشی برای اندازه‌گیری اندیس ترکیب نسبی و شاهد نمونه‌های صفحه‌ای انتخاب شده از محصول نهایی یا مواد خالص را فراهم می‌کند. همچنین در صورت لزوم، امکان اندازه‌گیری عمق تخریب نیز وجود دارد [۱].

اندیس ترکیب شاهد اصولاً به عنوان ملاک پذیرش برای کنترل کیفیت مواد و محصول ساخته شده استفاده می‌شود. اما اندیس ترکیب نسبی در اصل جزء مشخصه‌شناسی مواد و برای مقایسه مشخصات مواد است. این نکته قابل ذکر است که نتیجه این آزمون نمی‌تواند به طور مستقیم به منظور تخمین فاصله خزشی ایمن در طراحی تجهیزات الکتریکی به کار رود [۱].

◆ نمونه مورد آزمون

برای انجام این آزمون، دو الکتروود در فاصله ۴ mm از یکدیگر روی یک نمونه دارای سطح صاف و با ابعاد cm ۲*۲ قرار می‌گیرد. در شرایطی که امکان پذیر باشد، می‌توان بجای انتخاب نمونه از محصول نهایی، ماده اولیه را مورد آزمون قرار داد. در موارد خاص سطح نمونه ساییده می‌شود

تا سطح صاف فاقد جهت‌گیری به دست آید. آزمون روی نمونه افقی با ضخامت حداقل ۳ mm و حداکثر ۱۰ mm انجام می‌گیرد. در موارد خاص، چند لایه از ماده روی یکدیگر قرار می‌گیرند تا به حداقل ضخامت لازم برسد [۲].

◆ ولتاژ اعمالی

ولتاژ اعمالی در حین آزمون باید بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ ولت با ولتاژ متناوب و بصورتی که مضربی از ۲۵۷ باشد، انتخاب شود [۱].

◆ شرایط حین آزمون

حین اعمال ولتاژ (AC)، باید ۱۰۰ قطره محلول استاندارد در فواصل زمانی ۳۰s روی نمونه‌ای که در معرض تخلیه قوس الکتریکی ریخته شود و میزان مقاومت نمونه در برابر این تخلیه‌های قوسی بررسی شود. نمونه حین آزمون دچار سایش و یا نرم می‌شود، تا آنجا که نمونه سوراخ شود. در این حالت عمق تخریب (ضخامت نمونه) نیز گزارش شده یا آزمون روی نمونه با ضخامت بالاتر (تا ۱۰ mm) تکرار می‌شود [۱].


◆ شرایط تأیید و یا عدم تأیید نتیجه آزمون

چنانچه جریان از ۱۰ درصد $A \pm 0.5$ فراتر رود و به مدت ۱۰ درصد $2 \pm s$ تداوم داشته باشد، دستگاه شکست نمونه را اعلام می‌کند. بالاترین ولتاژی که در آن تعداد ۵ نمونه، با شکست مواجه نشود به عنوان ولتاژ CTI گزارش می‌شود [۱].

CTI ولتاژی است که در آن ولتاژ، هیچ ترکیبگی پس از ۵۰ قطره از محلول A اتفاق نیفتد، در حالی که در ۲۵ V پایین‌تر هیچ ترکیبگی پس از ۱۰۰ قطره از محلول A اتفاق نیفتد [۳].

مناسبی برای بررسی اثر تغییرات در فرمولاسیون مواد و همچنین کنترل کیفیت محصول به شمار می‌رود. از آنجا که این آزمون در محیط تمیز و خشک انجام می‌شود، نتایج می‌تواند در محیط آلوده یا مرطوب تغییر کند. این روش برای موادی که مسیر رسانایی در اثر اعمال قوس الکتریکی تشکیل نمی‌دهند یا مواد مذاب ایجاد می‌کنند، کاربردی نیست [۴].

در این آزمون از دو نوع الکتروود استفاده می‌شود. نوار از جنس فولاد ضد زنگ^۷ و میله از جنس تنگستن. برای مواد با مقاومت به قوس بیشتر از 1180Ω ، از میله تنگستن استفاده می‌شود. الکتروود باید با زاویه 35° نسبت به سطح افق و با حد فاصل $0.8 \pm 0.1 \text{ mm}$ نسبت به هم روی سطح نمونه قرار گیرند [۵]. در شکل (۲) چگونگی قرارگیری الکتروودها در آزمون مقاومت قوس قابل مشاهده است.



شکل (۲): چگونگی قرارگیری الکتروودها در آزمون مقاومت قوس

◆ نمونه مورد آزمون

حداقل ۵ نمونه با ضخامت $3/17 \pm 0/25 \text{ mm}$ و با سطح صاف و مسطح باید آزمون شود. در صورتی که ضخامت نمونه‌ها کمتر از این مقدار باشد، می‌توان از چند لایه نمونه بهم چسبیده برای بدست آمدن ضخامت لازم استفاده کرد [۴].

◆ جریان و ولتاژ اعمالی


این آزمون به‌طور کلی شامل (۷) مرحله است که از مرحله (۱) تا مرحله (۷)، بتدریج شرایط آزمون سختگیرانه‌تر می‌شود. در (۴) مرحله اول، شدت جریان یکسان است. در مرحله اول آرک به مدت $1/8 \text{ s}$ اعمال شده و به مدت $7/8 \text{ s}$ قطع می‌شود اما در مراحل (۲) و (۳)، فواصل زمانی اعمال آرک بیشتر شده و فاصله زمانی استراحت کم می‌شود تا در مرحله چهارم، آرک به‌صورت ممتد اعمال می‌شود. در (۳) مرحله بعدی، به‌صورت متوالی، شدت جریان افزایش می‌یابد. همچنین ولتاژ

CTI-M: ولتاژی است که در آن ولتاژ، هیچ ترکیگی پس از 50 V پایین‌تر هیچ ترکیگی پس از 100 V قطر از محلول B اتفاق نیفتد، در حالی که در محلول A: آمونیوم کلراید و آب دیونیزه طبق استاندارد IEC 60112 [۳].

محلول B: آمونیوم کلراید، آب دیونیزه و یک محلول غیریونی طبق استاندارد IEC 60112 [۳].

◆ نتیجه‌گیری آزمون اندیس ترکیگ

آرک ترکیگ در اثر دما، رطوبت، ذرات کربن، روغن و دیگر آلودگی‌ها روی سطح ماده عایق رخ می‌دهد. تغییر شکل مواد ترموپلاستیک می‌تواند سبب اصلاح مقاومت به قوس شود. در این آزمون، شکست توسط سایش نمونه و یا ایجاد ترکیگ روی سطح نمونه شناسایی می‌شود [۳]. در شکل (۱) چگونگی قرارگیری الکتروودها در آزمون اندیس ترکیگ قابل مشاهده است.



شکل (۱): چگونگی قرارگیری الکتروودها در آزمون اندیس ترکیگ [۱].

◆ آزمون مقاومت قوس

در استاندارد IEC 61621 روش آزمونی ارائه می‌شود که طی آن، میزان مقاومت نمونه در برابر تخلیه‌های قوسی با ولتاژ زیاد و جریان کم در شرایط خشک مورد بررسی قرار می‌گیرد. با انجام این آزمون تفاوت‌های اولیه بین دو ماده عایق مشابه مشخص می‌شود. در واقع این وجه تمایز براساس میزان مقاومتی است که نمونه در برابر تخلیه‌های الکتریکی قوسی ایجاد شده روی سطح نمونه در شرایط با ولتاژ بالا و جریان پایین در حالت خشک، از خود نشان می‌دهد. این تخلیه‌های الکتریکی سبب تخریب و فرسایش شیمیایی و دمایی نمونه شده و در نهایت یک مسیر هادی روی سطح ماده عایقی ایجاد می‌شود [۴].

از آنجا که روش انجام این آزمون ساده و راحت است و زمان کوتاهی برای انجام آن مورد نیاز است، بنابراین آزمون


ترکینگ، باید اهمیت بیشتری به شکستی که چند ثانیه پس از انتقال به مرحله جدید اتفاق می‌افتد، داده شود تا همان بازه زمانی در یک مرحله. در نتیجه، تفاوت میان دو ماده‌ای که در زمان ۱۸۲ s و ۱۷۸ s دچار شکست شدند بیشتر از دو ماده‌ای است که در ۱۷۸ s و ۱۷۴ s دچار شکست شدند [۴].

معیار پذیرش این آزمون در استاندارد IEC 61621 بزرگتر از ۱۸۰ s تعیین شده است [۶]. زمانی که مقاومت به قوس در یک نمونه پایین باشد، بدین معناست که آن ماده در اثر افزایش زمان اعمال قوس، دچار شکست می‌شود. مقاومت به قوس به عوامل زیر بستگی دارد:

ذرات یونی: مقاومت به قوس با کاهش ذرات یونی میان دو الکتروود افزایش می‌یابد؛
طول قوس: مقاومت به قوس با افزایش فاصله میان دو الکتروود افزایش می‌یابد؛
سطح مقطع قوس: مقاومت به قوس با کاهش سطح مقطع^۱ افزایش می‌یابد.

◆ تغییر در چگونگی قرارگیری الکتروود

مطابق استاندارد IEC 61621، الکتروود باید با زاویه ۳۰° نسبت به سطح افقی روی نمونه قرار گیرد. در این حالت سطح مقطع اعمال قوس روی نمونه در مقایسه با حالتی که تنها نوک الکتروود روی نمونه قرار گیرد، بیشتر است. برای بررسی میزان اثر سطح مقطع الکتروود بر نتیجه آزمون، این آزمون در حالتی که تنها نوک الکتروودها روی نمونه باشد، انجام شد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، با کاهش سطح مقطع، مقاومت ماده به قوس افزایش می‌یابد. در نتیجه مشاهده شد که زمان تاب‌آوری ماده در حین اعمال قوس الکتریکی در شرایطی که الکتروود مطابق شکل (۳) روی نمونه قرار گیرد، بالاتر است. نحوه قرارگیری الکتروود وارونه در آزمون مقاومت قوس در شکل (۳) نشان داده شده است.



شکل (۳): قرارگیری الکتروود وارونه در آزمون مقاومت قوس.

۱۲/۵ kV مطابق با جدول (۱) به نمونه طی مدت ۷ دقیقه اعمال می‌شود [۴].

جدول (۱): توالی مراحل ۱ دقیقه‌ای [۴].

مراحل	جریان (میلی آمپر)	سیکل زمانی (ثانیه)	زمان کل (ثانیه)
۱/۸	۱۰	۱/۸ زمان اعمال ولتاژ ۷/۸ زمان قطع ولتاژ	۶۰
۱/۴	۱۰	۱/۴ زمان اعمال ولتاژ ۳/۴ زمان قطع ولتاژ	۱۲۰
۱/۲	۱۰	۱/۲ زمان اعمال ولتاژ ۱/۲ زمان قطع ولتاژ	۱۸۰
۱۰	۱۰	اعمال پیوسته ولتاژ	۲۴۰
۲۰	۲۰	اعمال پیوسته ولتاژ	۳۰۰
۳۰	۳۰	اعمال پیوسته ولتاژ	۳۶۰
۴۰	۴۰	اعمال پیوسته ولتاژ	۴۲۰

◆ شرایط تأیید و یا عدم تأیید نتیجه آزمون:

زمان اتمام آزمون یکی از چهار حالت زیر است:
۱. بسیاری از مواد غیر آلی دی‌الکتریک ملتهب و گرم می‌شوند که در این حالت، توانایی رسانش جریان را دارند. این مواد پس از سرد شدن، به حالت اولیه باز می‌گردند.
۲. برخی مواد آلی بدون ایجاد مسیر رسانش، شعله‌ور می‌شوند.
۳. دیگر مواد با روی دادن «ترکینگ» دچار شکست می‌شوند. ترکینگ به معنای شکل‌گیری خط نازک سیمی شکل بین الکتروودها پس از ناپدید شدن قوس الکتریکی است.
۴. مدل چهارم شکست، با کربونیزه شدن سطح اتفاق می‌افتد تا زمانی که کربن لازم به‌منظور حمل جریان ایجاد شود [۴].

◆ نتیجه‌گیری آزمون مقاومت قوس

به‌طور معمول بیشتر مواد چند ثانیه پس از ورود به هر مرحله از (۷) مرحله توضیح داده شده، دچار شکست می‌شوند. لذا زمان مقایسه مواد در مقاومت آن‌ها به



شکل (۴): چگونگی بستن نمونه‌ها در آزمون ترکینگ سطح شیبدار.

◆ شرایط حین آزمون

محلول آلوده کننده رسانا باید به‌طور پیوسته روی سطح نمونه مورد آزمون جاری شود، به این منظور که تخلیه‌های الکتریکی ایجاد شده روی سطح عایق الکتریکی، به‌صورت مداوم باشد. این محلول آلوده کننده ترکیبی از آمونیوم کلراید، آب دیونیزه و یک ترکنده غیر یونی است که براساس استاندارد IEC 61621 تهیه شده و دارای مقاومت معین $0.05 \Omega m \pm 3/95 \Omega m$ در دمای $23 \pm 1^\circ C$ است. زمانی که محلول آلوده کننده با نرخ مشخص، به‌صورت یکنواخت روی نمونه‌ها جاری شد، می‌توان ولتاژ را تا مقدار تعیین شده در جدول (۲) که مربوط به نرخ در نظر گرفته شده برای محلول آلوده کننده است، افزایش داد [۸].

پیش از اعمال ولتاژ، جریان یکنواخت و پیوسته مایع آلوده کننده روی سطح با جریان مشخص جاری می‌شود. قدرت آبریزی سطح کاهش می‌یابد تا جایی که چرخه دائم خیس شدن و جرقه زدن حذف می‌شود. موادی که دچار ترکینگ و ساییش می‌شوند، ریشه جرقه‌زنی‌شان بلافاصله بالای الکتروود پایین^۱ اتفاق می‌افتد که سبب پیشروی ترکینگ به سمت الکتروود ولتاژ بالا می‌شود [۹].

جدول (۲): عوامل آزمون [۸].

ولتاژ آزمون (کیلو ولت)	ولتاژ آزمون پیشنهادی برای روش ۱ (کیلو ولت)	نرخ محلول آلوده کننده (میلی لیتر بر دقیقه)	مقاومت (کیلو اهم)
۱/۰ تا ۱/۷۵	-	۰/۰۷۵	۱
۲/۰ تا ۲/۷۵	۲/۵	۰/۱۵	۱۰
۳/۰ تا ۳/۷۵	۳/۵	۰/۳۰	۲۲
۴/۰ تا ۴/۷۵	۴/۵	۰/۶۰	۳۳
۵/۰ تا ۶/۰	-	۰/۹۰	۳۳

◆ آزمون ترکینگ سطح شیبدار

در آزمون ترکینگ و ساییش صفحه شیبدار، صفحه پلیمری و یا چترک مفره‌ها در معرض محلول آلوده کننده‌ای با دبی مشخص و عبور برق فشار قوی در ولتاژ تعیین شده قرار داده می‌شود. هدف از انجام این آزمون، ارزیابی عایق‌های الکتریکی استفاده شده در شرایط سخت محیطی در فرکانس قدرت است که میزان مقاومت نمونه را نسبت به ترکینگ و ساییش و در برابر شعله‌ور شدن و عمق خوردگی، با استفاده از یک مایع آلوده کننده تعیین می‌کند.

این روش آزمون برای تشخیص تمایز بین مواد عایق الکتریکی جامد، براساس میزان مقاومت آنها در حالت قرار گرفتن در تنش ولتاژی در طول سطح جامد و در زمانی که با یک محلول آلوده کننده قابل یونیزه رسانای الکتریکی مرطوب می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد [۷].

در طی این آزمون، تخلیه‌های الکتریکی روی سطح ماده عایق الکتریکی رخ می‌دهد و نمونه به‌صورت کمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تأثیر این آزمون مشابه با حالتی است که در زمان بهره‌برداری، گرد و خاک و ذرات دیگر موجود در هوا، با رطوبت میعان شده، روی سطح نمونه ترکیب می‌شوند و نمونه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این شرایط ممکن است که تخلیه‌های الکتریکی بصورت پراکنده و گاه و بیگاه بر سطح نمونه رخ دهد. تجزیه شدن نمونه و تخریب آن، اغلب به‌صورت مسیرهای رسانایی است که بسیار آهسته گسترش پیدا می‌کند تا زمانی که در نهایت در فضای بین دو الکتروود پل ایجاد شود و سبب شکست الکتریکی کامل شود. در صورتی که با اعمال انرژی/ولتاژ کنترل شده‌ای به یک ماده عایق الکتریکی، تخلیه الکتریکی مداومی روی سطح آن ایجاد شود و در نهایت طی چند ساعت، شکست و تخریب نمونه حاصل شود، نشان دهنده این است که اگر این نمونه به مدت طولانی و در شرایط نامنظم جوی، در حالت بهره‌برداری قرار گیرد، شکست و تخریبی مشابه با حالت قبل، در آن رخ خواهد داد [۷].

◆ نمونه مورد آزمون

نمونه‌های صاف با حداقل ابعاد $50 \text{ mm} \times 120 \text{ mm}$ باید استفاده شوند. ضخامت ترجیحی نیز 6 mm است. این آزمون باید حداقل روی ۵ نمونه از هر ماده و به‌صورت هم‌زمان یا پشت سر هم انجام شود. نمونه از طرف سطح صاف و از قسمت پایین، روی یک تکیه‌گاه با زاویه $45^\circ \pm 2^\circ$ نسبت به افق قرار می‌گیرد [۸]. همچنین می‌توان نمونه‌ها را به‌طور مستقیم از محصول نهایی مانند چترک مفره‌ها انتخاب کرد و آزمون انجام داد. چگونگی بستن نمونه‌ها در آزمون ترکینگ سطح شیبدار در شکل (۴) نشان داده شده است.

◆ شرایط تأیید و یا عدم تأیید نتیجه آزمون

چنانچه جریان نشتی $6 \pm 60 \text{ mA}$ در مدار ولتاژ بالا برای مدت ۲ تا ۳ ثانیه تداوم یابد، آزمون پایان می‌یابد. هر چه ولتاژ بالاتر باشد جریان نشتی بالاتر است [۱۰]. به‌طور کلی دو معیار برای تشخیص نتیجه این آزمون وجود دارد، بطوری که اگر هر یک از این دو معیار رخ دهد نتیجه آزمون مورد تأیید نیست:

تخریب براساس معیار A: زمانی که مقدار جریان در مدار ولتاژ بالا در نمونه بیش از 60 mA شود، یا زمانی که در نمونه سوراخی به دلیل فرسایش شدید مشاهده شود و یا اینکه نمونه حین آزمون آتش بگیرد [۸]. معیار A مربوط به روش ولتاژ ثابت (روش اول) است که در ادامه، این روش به تفصیل شرح داده می‌شود.

تخریب براساس معیار B: زمانی که روی سطح نمونه مسیری به طول 25 mm بالاتر از الکتروود پایین، تحت اثر ترکیب قرار گیرد، یا زمانی که در نمونه سوراخی به دلیل فرسایش شدید مشاهده شود و یا اینکه نمونه حین آزمون آتش بگیرد [۸].

معیار B مربوط به روش ولتاژ متغیر (روش دوم) است که در ادامه این روش به تفصیل شرح داده می‌شود. اگر زمان آزمون کمتر از 360 min باشد، بدین معنی است که نمونه مورد تأیید نیست [۱۰].

◆ ولتاژ اعمالی

به‌طور کلی انجام این آزمون به دو روش ولتاژ ثابت (روش اول) و ولتاژ متغیر (روش دوم) که در حالت ولتاژ متناوب هستند، امکان‌پذیر است [۸].

در روش اول، ولتاژ ثابت ترکیب، بالاترین ولتاژی است که هر پنج نمونه در شرایط آزمون و طی ۶ ساعت تحمل کنند و سه حالتی که سبب مردود شدن نتیجه آزمون می‌شود، رخ ندهد [۸].

در حالتی که نمونه ناشناخته است؛ برای رسیدن به مقدار ولتاژ ثابت، باید ابتدا یک سری ۵ تایی از نمونه در ولتاژ $2/5 \text{ kV}$ و دبی $0/15 \text{ ml/min}$ مورد آزمون قرار گیرد. اگر همه نمونه‌هایی که مورد آزمون قرار گرفتند، شرایط آزمون را به مدت ۶ ساعت تحمل کردند، باید یک سری ۵ تایی دیگر از نمونه را در ولتاژ $3/5 \text{ kV}$ و دبی ml/ مورد آزمون قرار داد. در این مرحله نیز اگر همه نمونه‌هایی که مورد آزمون قرار گرفتند، شرایط آزمون را به مدت ۶ ساعت تحمل کردند، باید یک سری ۵ تایی دیگر از نمونه را در ولتاژ $4/5 \text{ kV}$ و دبی $0/6 \text{ ml/min}$ مورد آزمون قرار داد [۸].

در روش دوم، در ابتدا باید یک ولتاژ برای شروع آزمون انتخاب کرد. این ولتاژ باید ضریبی از 250 V باشد و به‌گونه‌ای انتخاب شود که حداقل تا سومین مرحله از افزایش ولتاژ، تخریب نمونه براساس معیار پذیرش A یا B، صورت نگیرد. میزان دبی محلول آلوده کننده براساس جدول و در بازه ولتاژی مشخص شده، تنظیم می‌شود. ولتاژ آغازی انتخاب شده، به مدت یک ساعت به نمونه اعمال می‌شود. تا زمانی که تخریب نمونه براساس معیار A صورت گیرد، باید هر یک ساعت ولتاژ اعمالی به نمونه 250 V افزایش یابد. با توجه به اینکه ولتاژ تنظیم شده در کدام بازه ولتاژی جدول (۲) قرار دارد، میزان دبی محلول نیز باید بر همان اساس تعیین شود [۸].

در روش دوم نیز مانند روش اول، ولتاژ متغیر ترکیب، بالاترین ولتاژی است که هر پنج نمونه در شرایط آزمون و طی ۶ ساعت تحمل کنند و سه حالتی که سبب مردود شدن نتیجه آزمون می‌شود، رخ ندهد [۸].

◆ اعمال ولتاژ مستقیم^{۱۱} به نمونه

مطابق استاندارد IEC 60587، ولتاژ اعمالی باید به‌صورت ولتاژ متناوب^{۱۱} باشد. در آزمایشگاه سامانه‌های نوین افرا حالت ولتاژ مستقیم نیز توسط تیم نویسنده این مقاله، مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی مشخص شد که میزان تخریب نمونه در مساحت بیشتری ایجاد می‌شود و همچنین عمق تخریب آن بیش از سه برابر نسبت به حالت ولتاژ متناوب بود؛ بطوری که میانگین عمق تخریب در حالت اعمال ولتاژ متناوب به نمونه، $0/7 \text{ mm}$ و میانگین عمق تخریب در حالت اعمال ولتاژ مستقیم به نمونه، $2/5 \text{ mm}$ حاصل شد.

◆ نتیجه‌گیری آزمون سطح شیب‌دار

کاملاً مشهود است که ترکیب از ایجاد شدن قوس‌های پیوسته روی قسمت خشک، در اثر جریان نشتی بر سطح نمونه و زیر قسمتی که توسط محلول آلوده کننده مرطوب شده‌است، توسعه می‌یابد. در این آزمون، قوس، مابین قطرات یا نواحی مرطوب و در عرض نواحی خشک اتفاق می‌افتد. ریشه قوس‌ها معمولاً در مرز قطره و ناحیه خشک بوده که علت اصلی ترکیب و سایش است. در $4/5 \text{ kV}$ قوس انرژی بالاتری داشته و در نتیجه پایداری کمتری دارد، بطوری که به‌طور دائم در حال جابجایی است و سبب می‌شود که آرک در نقطه یا مسیر مشخصی متمرکز نشود. هر چه ولتاژ اعمالی در آزمون بالاتر باشد و جریان مایع افزایش یابد، احتمال اینکه قوس در کل سطح آبگریز نمونه پخش شود، بیشتر است [۱۰].

ترکینگ در مواد عایق دارای ساختار آروماتیک به سرعت اتفاق می افتد. از جمله دلایل این رخداد، وجود الکترون آزاد در ساختار این ماده و تبدیل آن به رادیکال آزاد به خصوص در حضور اکسیژن است که سبب تولید ذغال رسانا می شود. مقاومت به ترکینگ و سایش با استفاده از آلومینیوم تری هیدروکسید^{۱۲} با خاصیت خاموش کنندگی بالا حاصل می شود و همچنین آب زدایی گرماگیر از ATH در طول ترکینگ، سبب پایین آوردن دمای سطح می شود [۱۱].

در مقاله ای، اثر کرونا روی سیلیکون رابر پخت شده در دمای بالا بررسی شده است. مطابق این مقاله، پس از قرارگیری نمونه در معرض تنش کرونای تولید شده و آنالیز سطح، گروه های عاملی OH آبدوست که یک محصول جانبی حین پیروسی است، به جای گروه عاملی CH_۳ آب گریز روی سطح قرار می گیرند و میزان آبگریزی سطح را کاهش می دهند. پس از گذر زمان، سطح به حالت آبگریز باز می گردد [۱۲].

بررسی آبگریزی پس از انجام آزمون ترکینگ و سایش صفحه شیب دار یکی از اقداماتی است که توسط مارویکا کاس و همکاران انجام شد. در این مقاله، مقایسه ای میان دو مقره با سطح ATH متفاوت (ماده سازنده)، که به مدت ۱۷ سال در خطوط شبکه انتقال ۱۵۰ kV کار کرده بودند و یک مقره کار نکرده، انجام شد. مقره کار کرده با سطح ATH پایین کاملاً آبگریزی خود را از دست داده بود و کلاس آبگریزی آن HC۶ شناسایی شد؛ اما مقره کار کرده با سطح ATH بالا کلاس آبگریزی HC۲ را نشان داد. سپس چترک مقره ها در معرض آزمون ترکینگ و سایش صفحه شیب دار قرار گرفت و آبگریزی در پایان آزمون ترکینگ و سایش بررسی شد. آبگریزی مقره با سطح ATH پایین تر، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته بود [۱۱].

پی نوشت

۱. کارشناس ارشد مهندسی شیمی، شرکت سامانه های نوین افرا
۲. کارشناس ارشد مهندسی شیمی، شرکت سامانه های نوین افرا
۳. کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت سامانه های نوین افرا

4. Comparative tracking index (CTI)
5. Proof tracking index (PTI)
6. design
7. Stainless steel stripes (S.S.S)
8. Cross section
9. Ground electrode
10. Direct voltage
11. Alternative voltage
12. Aluminium trihydroxide (ATH)
13. High temperature vulcanized silicone rubber

- [1] IECTC112, "Method for the determination of the proof and comparative tracking indices of solid insulating materials," IEC 60112, pp. 1-50, 2003.
- [2] ASTM, "Standard test method for comparative tracking index of electrical insulating materials," ASTM D 3638-21, pp. 1-6, 2012.
- [3] E. A. Campo, Selection of polymeric materials, 2008.
- [4] IECTC112, "Dry solid insulating materials resistance test to high voltage low current arc discharges," IEC 61621, 1997.
- [5] ASTM, "High voltage low current dry arc resistance of solid electrical insulation," ASTM D495, 1999.
- [6] IECTC112, "Selection guide for polymeric materials for outdoor use under HV stress," IEC TR 62039, 2007.
- [7] ASTM, "Liquid contaminant inclined plan tracking and erosion of insulating materials," ASTM D2303, 2013.
- [8] IECTC112, "Electrical insulating materials used under severe ambient conditions test methods for evaluating resistance to tracking and erosion," IEC 60587, 2007.
- [9] E. A. Cherney, R. S. Gorur, A. Krivda, S. H. Jayaram, S. M. Rowland, S. Li, M. Marzinotto, R. A. Ghunem and I. Ramirez, "DC Inclined plan tracking and erosion test of insulating materials," IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 22, no. 1, pp. 211-217, 2015.
- [10] D. Meng, B.-Y. Zhang and J. Chen, "Tracking and erosion properties evaluation of polymeric insulating materials," in International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE), Chengdu, China, 2016.
- [11] N. Mavrikakis, K. Siderakis and P. N. Mikropoulos, "Laboratory Investigation on Hydrophobicity and Tracking performance of Field Aged Composite Insulators".
- [12] M. O. a. C. H. a. S. T. Yong Zhu a, "Loss and recovery in hydrophobicity of silicone rubber exposed to corona discharge," Polymer Degradation and Stability 91, pp. 1448-1454, 2006.



Author

Raziye Namaki^{1*}Nazanin Malkami²Mina Tavangar³

* r_namaki86@yahoo.com

1. MSc of Chemical engineering, Samanehaye Novin Afra Company
2. MSc of Chemical engineering, Samanehaye Novin Afra Company
3. MSc of Metallurgy engineering, Samanehaye Novin Afra Company


Performing Tracking Test with Three Different Methods on Polymeric Electrical Insulations

Abstract

Nowadays, polymeric insulating materials have been considered in the manufacture of products such as insulators, cut-out fuses, spacers and industrial matting, due to their easy processability and unique electrical properties. But environmental factors such as temperature and dust in desert regions, humidity in coastal areas, pollution in industrial environments and the like can lead to flashover and fire and massive damage. Therefore, simulation of this condition in the laboratory is essential. One of the tests for examining the resistance of insulating materials against fire and electrical failure are tracking and erosion resistance test. Tracking and erosion can be done in the presence of contaminants and wetting agents or even in dry conditions, by creating an arc and partial electrical discharge on the insulation surface. Therefore, familiarity with the tests that fall into this category, can help the user in choosing the type of test and conditions appropriate to the application of the product during operation.

Keywords

Electrical Insulation, Tracking, Tracking index, Arc Resistance, Inclined Plan Tracking.




Types of surfactants: surfactants, properties and identification



Introduction of rheometer measurement systems



Application of eye-tracker in cognitive sciences



Performing Tracking Test with Three Different Methods on Polymeric Electrical Insulations



Quality management and its role in test performance laboratory according to ISO/IEC 17025



Particle size techniques, factors and applications